

LIVING**0307.****Idropittura ad effetto ionizzante**

27/04/09 LRC/nz

Descrizione e impieghi

Idropittura traspirante ionizzante per interni a base di resine viniliche di facile applicazione, buona copertura e ottimo punto di bianco, in grado di emettere nell'ambiente, in qualsiasi condizioni di luce, ioni che rendono l'aria circostante più pulita e pura sostituendo i normali ionizzatori elettrici.

LIVING è indicata dove è richiesta una buona traspirabilità degli intonaci interni, e dove si voglia intervenire per una migliore qualità della vita in quanto riesce a contrastare, grazie alla sua particolare formulazione, i cattivi odori provocati dai batteri presenti negli ambienti chiusi.

Può essere tinteggiata utilizzando le paste IMPACOLOR UNI serie 6003 oppure le basi colorate PINTOLAK serie 0303.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Natura del legante	: dispersione vinilica
Aspetto del film secco	: opaco (UNI 10795)
Peso specifico	: 1.67 kg/l (± 0.02)
Viscosità	: 20000 ÷ 24000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Resa pratica indicativa*	: 5 ÷ 6 m ² /l con due strati
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con il detergente DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare il risanante RENOVO cod. 0602. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluito. Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di LIVING.
---------------------------	--

LIVING**0307.****Idropittura ad effetto ionizzante**

27/04/09 LRC/nz

Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	:	- pennello - rullo - spruzzo - airless
Diluizione in peso	:	25 ÷ 30% di acqua per il primo strato, 20 ÷ 25% per il secondo.
Diluizione in volume	:	40 ÷ 50% per il primo strato, 35 ÷ 40% per il secondo.
Riverniciabile	:	attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni.

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.